

Fișă tehnică

Bauder PP 4 t

mica



Descrierea produsului	Membrană termosudabilă din bitum plastomer			
Domeniu de aplicare	Primul strat de hidroizolație pentru sistemele de hidroizolație multistrat a acoperisurilor terasă			
Suprafața	superior:	mica		
	inferior:	folie		
Armătura - Tipul și greutatea	Voal poliesteric			
Număr articol	1840 0005			

Caracteristici	Met. de testare	Unitatea	Valori/Limite
Lungimea	EN 1848-1	m	8
Lățime	EN 1848-1	m	1
Grosimea	EN 1849-1	mm	4
Flexibilitatea la rece superior	EN 1109	°C	≤-10
Flexibilitatea la rece inferior	EN 1109	°C	≤-10
Stabilitate termică la partea superioară	EN 1110	°C	≥120
Rezistența la căldură la partea inferioară	EN 1110	°C	≥120
Rezistența max. la tracțiune longitudinal	EN 12311-1	N/50mm	≥500
Rezistența max. la tracțiune transversal	EN 12311-1	N/50mm	≥500
Alungirea la rupere longitudinal	EN 12311-1	%	≥35
Alungirea la rupere transversal	EN 12311-1	%	≥35
Liniaritate	EN 1848-1	mm/10m	<20
Etanșeitate la apă, metoda B	EN 1928	-	există
Comportamentul la foc	EN 13501-1	-	E
Comportament în caz de incendiu din exterior ^{a)}	CEN/TS 1187	-	NPD
Defecte vizibile	EN 1850-1	-	fără defecte vizibile
Rezistența la așchiere	EN 12316-1	N/50mm	NPD
Rezistența la forfecare	EN 12317-1	N/50mm	NPD
Rezistența la impact	EN 12691	mm	NPD
Rezistența la încărcarea statică	EN 12730	kg	NPD
Stabilitate dimensională	EN 1107-1	%	NPD



Organism (organisme) notificat(e) GPB, 1724
EN 13707:2004 + A2:2009, EN 13969:2004 + A1:2006

S.C. BAUDER S.R.L. Str. Henri Barbusse, nr. 19, 400394 Cluj-Napoca, Cluj, Romania
T: +40 (0) 2 64 20 66 38 - F: + 40 (0) 2 64 20 66 39
www.bauder.ro

Toate specificațiile din această fișă tehnică corespund standardului tehnic din momentul respectiv.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări. Informați-vă, dacă este cazul, în momentul efectuării comenzii dvs. cu privire la standardul tehnic valabil la momentul respectiv.

Toate culorile și suprafețele prezentate sunt aproximative.

NPD = no performance declared (fără performanțe declarate) - Data: 0625

Fișă tehnică

Bauder PP 4 t

mica



Caracteristici	Met. de testare	Unitatea	Valori/Limite
Comportament la îmbătrânirea artificială	EN 1109	°C	NPD

a) testat în sistem

Depozitare/ Transport

Membranele bituminoase trebuie depozitate și transportate în poziție verticală pentru a preveni deformarea ruloului. De asemenea, membranele trebuie protejate de razele UV, umezeala și căldură.

Eliminare/Deseuri

Deșeurile de bitum pot fi aruncate împreună cu deșeurile menajere sau deșeurile comerciale similare cu deșeurile menajere (catalogul european al deșeurilor numărul EWC 170302 „asfalt fără gudron”)

Mai multe documente

Documentele actuale precum broșuri, instrucțiuni de instalare etc. pot fi găsite pe Internet la www.bauder.ro



Organism (organisme) notificat(e) GPB, 1724
EN 13707:2004 + A2:2009, EN 13969:2004 + A1:
2006

S.C. BAUDER S.R.L. Str. Henri Barbusse, nr. 19, 400394 Cluj-Napoca, Cluj, Romania
T: +40 (0) 2 64 20 66 38 - F: +40 (0) 2 64 20 66 39
www.bauder.ro

Toate specificațiile din această fișă tehnică corespund standardului tehnic din momentul respectiv.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări. Informați-vă, dacă este cazul, în momentul efectuării comenzii dvs. cu privire la standardul tehnic valabil la momentul respectiv.

Toate culorile și suprafețele prezentate sunt aproximative.

NPD = no performance declared (fără performanțe declarate) - Data: 0625