

Fișă tehnică

BauderTHERM UL 50

voal caserat cu nisip

Descrierea produsului	Membrană bituminoasă termosudabilă din bitum elastomer cu benzi THERM pe partea inferioară	
Domeniu de aplicare	Primul strat de hidroizolație pentru sistemele de hidroizolație multistrat ale acoperișurilor plate cu strat de egalizare a presiunii vaporilor	
Suprafața	superior:	voal caserat cu nisip
	inferior:	Benzi THERM
Armătura - Tipul și greutatea	Împaslitură poliesterică cu voal de fibră de sticlă 180 g/m²	
Număr articol	1633 0000	



Caracteristici	Met. de testare	Unitatea	Valori/Limite
Lungimea	EN 1848-1	m	7,5
Lățime	EN 1848-1	m	1
Grosimea	EN 1849-1	mm	≥ 4,2
Flexibilitatea la reces superior	EN 1109	°C	≤ -30
Flexibilitatea la rece inferior	EN 1109	°C	≤ -30
Stabilitate termică la partea superioară	EN 1110	°C	≥ 100
Rezistența la căldură la partea inferioară	EN 1110	°C	≥ 100
Rezistența max. la tracțiune longitudinală	EN 12311-1	N/5cm	≥ 1000
Rezistența max. la tracțiune transversală	EN 12311-1	N/5cm	≥ 1000
Alungirea la rupere longitudinală	EN 12311-1	%	≥ 20
Alungirea la rupere transversală	EN 12311-1	%	≥ 20
Liniaritate	EN 1848-1	mm/10m	<20
Etanșeitate la apă, metoda B	EN 1928	-	există
Comportamentul la foc	EN 13501-1	-	E
Comportament în caz de incendiu din exterior ^{a)}	CEN/TS 1187	-	B _{ROOF} (t1)
Defecte vizibile	EN 1850-1	-	fără defecte vizibile
Rezistența la așchiere	EN 12316-1	N/50mm	NPD
Rezistența la forfecare	EN 12317-1	N/50mm	NPD
Rezistența la impact	EN 12691	mm	NPD



Organism (organisme) notificat(e) GPB, 1724
EN 13707

Fișă tehnică

BauderTHERM UL 50

voal caserat cu nisip

Caracteristici	Met. de testare	Unitatea	Valori/Limite
Rezistența la încărcarea statică	EN 12730	kg	NPD
Stabilitate dimensională	EN 1107-1	%	NPD
Comportament la îmbătrânirea artificială	EN 1109	°C	NPD

a) testat în sistem

Eliminare/Deseuri

Deșeurile de bitum pot fi aruncate împreună cu deșeurile menajere sau deșeurile comerciale similare cu deșeurile menajere (catalogul european al deșeurilor numărul EWC 170302 „asfalt fără gudron”)

Depozitare/ Transport

Membranele bituminoase trebuie depozitate și transportate în poziție verticală pentru a preveni deformarea ruloului. De asemenea, membranele trebuie protejate de razele UV, umezeala și căldură.

Notă

Acordați atenție sudării cusăturilor

Mai multe documente

Documentele actuale precum broșuri, instrucțiuni de instalare etc. pot fi găsite pe Internet la www.bauder.ro



Organism (organisme) notificat(e) GPB, 1724
EN 13707